



ГИДРОКОР
геосинтетика

Анкерные мембранны

О КОМПАНИИ

ООО "Гидрокор-геосинтетика" поставляет геосинтетические материалы мировых производителей со склада в Санкт-Петербурге.

Мы предлагаем материалы для гидроизоляции, устройства противофильтрационных экранов, укрепления склонов, устройства дренажа:

- геомембранны;
- бентонитовые маты,
- анкерные мембранны,
- гидрошпонки,
- геотекстиль,
- геокомпозитные материалы.

Предлагаемые материалы выпускаются по международным стандартам качества.

ООО "Гидрокор-геосинтетика" является дистрибутором компаний: SOLMAX INTERNATIONAL INC., ALBARRIE CANADA LIMITED, AKS LINING SYSTEMS, Teragéos и производителем полиэтиленовых гидрошпонок под маркой "ГидроKор".

ООО «Гидрокор-геосинтетика» с 2011 года член НП «Объединение производителей строительных материалов».

Компания "Гидрокор-геосинтетика" осуществляет инженерную поддержку и сотрудничает с проектными и монтажными организациями. Поставляемые материалы известны и давно применяются на российском рынке.

Компания ГИДРОКОР впервые в России в 2000 году использовала геомембранны SOLMAX при строительстве шламонакопителя Ачинского глиноземного комбината (УК "РУСАЛ").

Анкерные мембранны AKS нашли применение в проекте строительства «Лахта центр», использовались для гидроизоляции контрольно-регулирующего резервуара фильтрата и дождевых вод полигона отходов Светогорского ЦБК, применяются для футеровки железобетонных резервуаров, колодцев и прочих изделий.

Гидрошпонки «ГидроKор» применяются на строительном рынке для гидроизоляции заглубленных частей зданий и сооружений с 2012 года.

На складе компании поддерживается требуемый ассортимент геосинтетиков. Возможны поставки материала не кратно рулону, а в том объеме, который необходим клиенту. Цены на материалы, находящиеся на складе, фиксированы в рублях.

Нашу продукцию используют лидеры строительного и промышленного рынка.

Клиенты компании: предприятия нефтегазового, электроэнергетического и атомного комплексов; предприятия черной и цветной металлургии; предприятия по добыче и переработке химического сырья; компании по добыче редких металлов, золота, серебра и алмазов; агропромышленные предприятия; предприятия по строительству объектов инфраструктуры и дорожного строительства.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ



AKS Lining Systems

Компания AKS Lining Systems производит высококачественные изделия из термопластиков с 2002 года.

AKS Lining Systems работает на специализированном, но расширяющемся рынке производства коррозионностойких покрытий, используя различные термопластичные материалы. Производство расположено в Кейптауне, Южная Африка, продукция экспортируется в более чем 20 стран и устанавливается в системах различного назначения, в том числе в горном деле, очистке воды, транспортировании сточных вод.

Программа поставок включает гамму специализированных продуктов, ориентированных в первую очередь на защиту бетона от коррозии. Компания предлагает покрытия с анкерными элементами и покрытия – панели в виде гладкой геомембраны. Все типы изделий поставляются в цвете, который требуется заказчику с соэкструзией или без нее. AKS Lining Systems, кроме того, предлагает вспомогательные изделия, такие как соединительные профили и сварочный пруток.

AKS Lining Systems сертифицирована в области менеджмента качества ISO 9001 и в области экологического менеджмента ISO 14001.



Завод AKS Lining Systems

AKS LINING SYSTEMS ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Черная (светостабилизированная) и цветная анкерная мембрана из полиэтилена высокой (HDPE) или линейной низкой (LLDPE) плотности. Светостабилизированная мембрана применяется в тех случаях, когда она в процессе эксплуатации непосредственно контактирует с солнечным светом. Цветная мембрана применяется в конструкциях, которые исключают длительное воздействие на них УФ-излучения.
- Мембрана с сигнальным слоем из полиэтилена высокой (HDPE) и линейной низкой (LLDPE) плотности. Мембрана с сигнальным слоем позволяет контролировать качество покрытия.
- Анкерная мембрана и лист с противоскользящей поверхностью из полиэтилена высокой (HDPE) или линейной низкой (LLDPE) плотности. Продукт используется в местах, где необходимо предусмотреть пеший доступ людей.
- H - профиль соединительный из полиэтилена высокой (HDPE) или линейной низкой (LLDPE) плотности для удержания панелей AKS.
- Пруток полиэтиленовый сварочный ПЭВП (HDPE) и (ЛПЭНП) LLDPE.

Компания «Гидрокор-геосинтетика» является официальным дилером компании AKS Lining Systems на территории России и СНГ.

КАЧЕСТВО


Мембрана производится только из первичного полиэтиленового сырья (HDPE или LLDPE) и обладает всеми исключительными свойствами, физико-механическими и химическими характеристиками полиэтиленовых геомембран.

Анкерные мембранны AKS производятся с неуклонным соблюдением международных стандартов качества и в соответствии с ТУ 5774-003-90833229-2015 «МЕМБРАНЫ АНКЕРНЫЕ AKS ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ».

Мембранны AKS сертифицированы для применения на российском рынке, имеют все необходимые сертификаты, в том числе положительное заключение на контакт с питьевой водой.



Лаборатория на заводе AKS Lining Systems



ПРОДУКЦИЯ

МЕМБРАНА АНКЕРНАЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

ОПИСАНИЕ

Анкерная мембрана AKS представляет собой современное инженерное решение по гидроизоляции и защите от воздействия агрессивных химических сред строящихся и существующих бетонных сооружений.

На одной поверхности мембранны расположены анкерные элементы в количестве 1230 штук на один квадратный метр поверхности. Оптимальный размер, форма и количество анкеров обеспечивают чрезвычайно высокую прочность сцепления с бетоном. Анкерные элементы изготавливаются непосредственно в процессе производства мембранны и образуют с ней монолитную однородную конструкцию.

Анкерная мембрана AKS черного цвета производится с добавлением сажи (2-3%) и является абсолютно стойкой к УФ излучению.

Цветные мембранны производятся в цвете, который необходим заказчику по цветовой палитре RAL.

AKS изготавливается в диапазоне толщин от 1,50 мм. до 12,00 мм. (для HDPE) и от 1,50 мм. до 5,00 мм. (для LLDPE).

AKS мембрана поставляется в листах 2,30 x 5,80 (11,80) м. или в рулонах 2,95 x 30,00 м. Возможно изготовление листов в размер, необходимый заказчику.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

В процессе бетонирования анкерные элементы помещаются в бетонную конструкцию и надёжно удерживаются в ней после застывания бетона, гарантируя прочную связь мембранны и строительной конструкции. Стыки отдельных панелей анкерной мембранны соединяются при помощи экструзионной сварки, образуя единую защитную поверхность.

НАЗНАЧЕНИЕ

- футеровка внутренней поверхности железобетонных и бетонных труб, плит, колодцев, лотков и промышленных емкостей;
- облицовка тоннелей, подземных переходов, шахт;
- гидроизоляция заглубленных частей зданий и сооружений;
- защита от коррозии коллекторов, насосных станций и иных бетонных сооружений, работающих в агрессивной среде;
- защита резервуаров, в том числе резервуаров питьевой воды.

ПРОДУКЦИЯ
МЕМБРАНА АНКЕРНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ



ПРЕИМУЩСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- конструкция и количество анкеров на 1 кв. м. у мембран AKS позволяет добиваться максимально прочной связи с бетоном;
- применение мембран AKS гарантирует полную водонепроницаемость при условии выполнения квалифицированного монтажа, компания ГИДРОКОР предлагает выполнение полного комплекса работ с мембраной AKS «под ключ»;
- анкерные мембранны AKS обладают высокой химической стойкостью pH от 0,5 до 14, высоким со- противлением к растрескиванию и тепловому старению, эластичностью, высокой стойкостью к УФ излучению (черные);
- отработанные методики оценки качества монтажа;
- применение мембран AKS сводит к минимуму эксплуатационные расходы;
- мембранны AKS нетоксичны и экологически безопасны;
- компания «Гидрокор-геосинтетика» осуществляет инженерное сопровождение проектов и техни- ческую поддержку.



Футеровка внутренних поверхностей бетонных колец



Гидроизоляция заглубленных частей зданий и сооружений



Внутренняя облицовка тоннелей



Внутренняя облицовка тоннелей

**МЕМБРАНА АНКЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ HDPE (ПЭВП),
ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,50 ММ. ДО 5,00 ММ.**

Показатель	Стандарт	Ед. измерения	1,50 мм	1,65 мм	2,00 мм	2,50 мм	3,00 мм	4,00 мм	5,00 мм
Толщина	ASTM D 5199	%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%
Плотность	ASTM D 1505/D 792	г/см ³	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940
Содержание сажи**	ASTM D 1603	%	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
Дисперсия сажи**	ASTM D 5596	категория	1 или 2						
Сопротивление растрескиванию	ASTM D 5397	час	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300
Индукционное время окисления (ИВО) стандартное	ASTM D 3895	мин	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
Коэффициент линейного расширения	ASTM E 831	см/см/°C	1.1 - 1.4x10 ⁻⁴						
Химическая стойкость		pH	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14
UV-сопротивление HP-OIT после 1600 ч.	GM11 ASTM D 5885	час	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Сопротивление вырыванию анкера из бетона	UST Test Method	кН/м ²	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680
Модуль упругости	ASTM D 790	мПа	>830	>830	>830	>830	>830	>830	>830
Минимальные температуры	ASTM D 745	°C	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Длина анкеров (номинальная)		мм	12	12	12	12	12	12	12
Количество анкеров на 1 м ²		шт/м ²	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230

Показатель	Стандарт	Ед. измерения	1,50 мм	1,65 мм	2,00 мм	2,50 мм	3,00 мм	4,00 мм	5,00 мм
Предел текучести *	ASTM D 6693-04	кН/м*	23	25	30	38	45	60	75
Прочность при разрыве *	ASTM D 6693-04	кН/м*	41	45	54	68	81	108	135
Относительное удлинение при пределе текучести *	ASTM D 6693-04	%*	12	12	12	12	12	12	12
Относительное удлинение при разрыве*	ASTM D 6693-04	%*	700	700	700	700	700	700	700
Твердость по Шору	DIN 53505	Н/мм ²	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Сопротивление раздиру	ASTM D 1004	Н	180	198	240	300	360	480	600
Прочность на прокол	ASTM D 4833	Н	450	495	600	750	900	1200	1500
Стабильность размеров	ASTM D 1204	%	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Водопоглощение	ASTM D 570	%	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009

* измерения касаются гладкой части AKS

** показатель только для черной мембраны (светостабилизированной)

**МЕМБРАНА АНКЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ HDPE (ПЭВП),
ТОЛЩИНОЙ ОТ 6,00 ММ. ДО 12,00 ММ.**

Показатель	Стан-дарт	Ед. изме-рения	6,00 мм	7,00 мм	8,00 мм	9,00 мм	10,00 мм	11,00 мм	12,00 мм
Толщина	ASTM D 5199	%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%
Плотность	ASTM D 1505/D 792	г/см ³	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940
Содержание сажи**	ASTM D 1603	%	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
Дисперсия сажи**	ASTM D 5596	категория	1 или 2						
Сопротивление растрескиванию	ASTM D 5397	час	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300
Индукционное время окисления (ИВО) стандартное	ASTM D 3895	мин	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
Коэффициент линейного расширения	ASTM E 831	см/см/°C	1.1 - 1.4x10 ⁻⁴						
Химическая стойкость		pH	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14
UV-сопротивление НР-OIT после 1600 ч.	GM11 ASTM D 5885	час	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Сопротивление вырыванию анкера из бетона	UST Test Method	кН/м ²	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680
Модуль упругости	ASTM D 790	мПа	>830	>830	>830	>830	>830	>830	>830
Минимальные температуры	ASTM D 745	°C	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Длина анкеров (номинальная)		мм	12	12	12	12	12	12	12
Количество анкеров на 1 м ²		шт/м ²	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
Предел текучести *	ASTM D 6693-04	кН/м*	90	105	120	135	150	165	180
Прочность при разрыве *	ASTM D 6693-04	кН/м*	162	189	216	243	270	297	324

Показатель	Стан-дарт	Ед. изме-рения	6,00 мм	7,00 мм	8,00 мм	9,00 мм	10,00 мм	11,00 мм	12,00 мм
Относительное удлинение при пределе текучести *	ASTM D 6693-04	%*	12	12	12	12	12	12	12
Относительное удлинение при разрыве*	ASTM D 6693-04	%*	700	700	700	700	700	700	700
Твердость по Шору	DIN 53505	Н/мм ²	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Сопротивление раздиру	ASTM D 1004	Н	720	840	960	1080	1200	1320	1440
Прочность на прокол	ASTM D 4833	Н	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
Стабильность размеров	ASTM D 1204	%	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Водопоглощение	ASTM D 570	%	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009

* измерения касаются гладкой части AKS

** показатель только для черной мембраны (светостабилизированной)

**МЕМБРАНА АНКЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ LLDPE (ЛПЭНП),
ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,50 ММ. ДО 5,00 ММ.**

Показатель	Стан-дарт	Ед. изме-рения	1,50 мм	1,65 мм	2,00 мм	2,50 мм	3,00 мм	4,00 мм	5,00 мм
Толщина	ASTM D 5199	%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%
Плотность	ASTM D 1505/D 792	г/см ³	≤0,939	≤0,939	≤0,939	≤0,939	≤0,939	≤0,939	≤0,939
Содержание сажи**	ASTM D 1603	%	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
Дисперсия сажи**	ASTM D 5596	категория	1 или 2						
Индукционное вре-мя окисления (ИВО) стандартное	ASTM D 3895	мин	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
Коэффициент линейного расши-рения	ASTM E 831	см/см/°C	1,1 - 2,0x10 ⁻⁴						
Химическая стой-кость		pH	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14
UV-сопротивление HP-OIT после 1600 ч.	GM11 ASTM D 5885	час	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Сопротивление вырыванию анкера из бетона	UST Test Method	kН/м ²	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680
Минимальные тем-пературы	ASTM D 745	°C	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Длина анкеров (номинальная)		мм	12	12	12	12	12	12	12
Количество анке-ров на 1 м ²		шт/м ²	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
Прочность при разрыве *	ASTM D 6693-04	кН/м*	40	44	53	66	80	106	132
Относительное удлинение при разрыве*	ASTM D 6693-04	%*	800	800	800	800	800	800	800
Сопротивление раздиру	ASTM D 1004	Н	105	115	140	175	210	280	350
1% Секущий модуль упругости	ASTM D 882	Н/мм	323	355	430	538	645	860	1075

Показатель	Стан-дарт	Ед. изме-рения	1,50 мм	1,65 мм	2,00 мм	2,50 мм	3,00 мм	4,00 мм	5,00 мм
Стабильность раз-меров	ASTM D 1204	%	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Водопоглощение	ASTM D 570	%	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009

* измерения касаются гладкой части AKS

** показатель только для черной мембраны (светостабилизированной)

ПРОДУКЦИЯ

МЕМБРАНА АНКЕРНАЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С

СИГНАЛЬНЫМ СЛОЕМ

ОПИСАНИЕ

Анкерная мембрана AKS с сигнальным слоем – это соэкструдированная мембрана.

В процессе производства данного продукта наваривается еще один слой мембраны - яркого, контрастного цвета, с внешней стороны, где нет анкеров. Толщина сигнального слоя может изменяться в соответствии со спецификацией проекта или специфических требований. Как правило, она составляет около 10% от толщины мембраны.

Цвет сигнального слоя - по цветовой палитре RAL.

AKS изготавливается в диапазоне толщин от 1,50 мм. до 12,00 мм. (для HDPE) и от 1,50 мм. до 5,00 мм. (для LLDPE).

AKS мембрана поставляется в листах 2,30 x 5,80 (11,80) м. или в рулонах 2,95 x 30,00 м. Возможно изготовление листов в размер, необходимый заказчику.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Внешняя поверхность AKS имеет хорошо различимый цвет, в то время как основа изделия черного цвета. В связи с этим, все возможные повреждения покрытия будут легко обнаружены.



НАЗНАЧЕНИЕ

- футеровка внутренней поверхности железобетонных и бетонных труб, плит, колодцев и закрытых промышленных емкостей;
- облицовка тоннелей, подземных переходов, шахт;
- гидроизоляция заглубленных частей зданий и сооружений;
- защита от коррозии коллекторов, насосных станций и иных бетонных сооружений, работающих в агрессивной среде;
- защита закрытых резервуаров, в том числе резервуаров питьевой воды.

ПРОДУКЦИЯ
МЕМБРАНА АНКЕРНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С
СИГНАЛЬНЫМ СЛОЕМ



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

все преимущества стандартной мембраны AKS:

- конструкция и количество анкеров на 1 кв. м. у мембран AKS позволяет добиваться максимально прочной связи с бетоном;
- применение мембран AKS гарантирует полную водонепроницаемость при условии выполнения квалифицированного монтажа, компания ГИДРОКОР предлагает выполнение полного комплекса работ с мембраной AKS «под ключ»;
- анкерные мембранны AKS обладают высокой химической стойкостью pH от 0,5 до 14, высоким со- противлением к растрескиванию и тепловому старению, эластичностью, высокой стойкостью к УФ излучению (черные);
- отработанные методики оценки качества монтажа;
- применение мембран AKS сводит к минимуму эксплуатационные расходы;
- мембранны AKS нетоксичны и экологически безопасны;
- компания «Гидрокор-геосинтетика» осуществляет инженерное сопровождение проектов и техническую поддержку;

+ контраст цветов позволяет осуществлять контроль качества покрытия.



Футеровка внутренних поверхностей бетонных колец



Гидроизоляция заглубленных частей зданий и сооружений

ФОТО ОБЪЕКТОВ



Футеровка тоннелей



Гидроизоляция заглубленных частей зданий и сооружений

**МЕМБРАНА АНКЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С
СИГНАЛЬНЫМ СЛОЕМ HDPE (ПЭВП), ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,50 ММ. ДО 5,00 ММ.**

Показатель	Стандарт	Ед. измерения	1,50 мм	1,65 мм	2,00 мм	2,50 мм	3,00 мм	4,00 мм	5,00 мм
Толщина	ASTM D 5199	%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%
Плотность	ASTM D 1505/D 792	г/см ³	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940
Сопротивление растрескиванию	ASTM D 5397	час	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300
Индукционное время окисления (ИВО) стандартное	ASTM D 3895	мин	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
Коэффициент линейного расширения	ASTM E 831	см/см/°C	1.1 - 1.4x10 ⁻⁴						
Химическая стойкость		pH	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14
UV-сопротивление HP-OIT после 1600 ч.	GM11 ASTM D 5885	час	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Сопротивление вырыванию анкера из бетона	UST Test Method	кН/м ²	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680
Модуль упругости	ASTM D 790	МПа	>830	>830	>830	>830	>830	>830	>830
Минимальные температуры	ASTM D 745	°C	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Длина анкеров (номинальная)		мм	12	12	12	12	12	12	12
Количество анкеров на 1 м ²		шт/м ²	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
Предел текучести *	ASTM D 6693-04	кН/м*	23	25	30	38	45	60	75
Прочность при разрыве *	ASTM D 6693-04	кН/м*	41	45	54	68	81	108	135
Относительное удлинение при пределе текучести *	ASTM D 6693-04	%*	12	12	12	12	12	12	12
Относительное удлинение при разрыве*	ASTM D 6693-04	%*	700	700	700	700	700	700	700

Показатель	Стандарт	Ед. измерения	1,50 мм	1,65 мм	2,00 мм	2,50 мм	3,00 мм	4,00 мм	5,00 мм
Твердость по Шору	DIN 53505	Н/мм ²	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Сопротивление раздиру	ASTM D 1004	Н	180	198	240	300	360	480	600
Прочность на прокол	ASTM D 4833	Н	450	495	600	750	900	1200	1500
Стабильность размеров	ASTM D 1204	%	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Водопоглощение	ASTM D 570	%	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009

* измерения касаются гладкой части AKS

**МЕМБРАНА АНКЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С
СИГНАЛЬНЫМ СЛОЕМ HDPE (ПЭВП), ТОЛЩИНОЙ ОТ 6,00 ММ. ДО 12,00 ММ.**

Показатель	Стандарт	Ед. измерения	6,00 мм	7,00 мм	8,00 мм	9,00 мм	10,00 мм	11,00 мм	12,00 мм
Толщина	ASTM D 5199	%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%
Плотность	ASTM D 1505/D 792	г/см ³	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940	≥0,940
Сопротивление растяжению	ASTM D 5397	час	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300
Индукционное время окисления (ИВО) стандартное	ASTM D 3895	мин	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
Коэффициент линейного расширения	ASTM E 831	см/см/°C	1.1 - 1.4x10 ⁻⁴						
Химическая стойкость		pH	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14
UV-сопротивление НР-OIT после 1600 ч.	GM11 ASTM D 5885	час	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Сопротивление вырыванию анкера из бетона	UST Test Method	кН/м ²	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680
Модуль упругости	ASTM D 790	мПа	>830	>830	>830	>830	>830	>830	>830
Минимальные температуры	ASTM D 745	°C	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Длина анкеров (номинальная)		мм	12	12	12	12	12	12	12
Количество анкеров на 1 м ²		шт/м ²	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
Предел текучести *	ASTM D 6693-04	кН/м*	90	105	120	135	150	165	180
Прочность при разрыве *	ASTM D 6693-04	кН/м*	162	189	216	243	270	297	324
Относительное удлинение при пределе текучести *	ASTM D 6693-04	%*	12	12	12	12	12	12	12
Относительное удлинение при разрыве*	ASTM D 6693-04	%*	700	700	700	700	700	700	700

Показатель	Стандарт	Ед. измерения	6,00 мм	7,00 мм	8,00 мм	9,00 мм	10,00 мм	11,00 мм	12,00 мм
Твердость по Шору	DIN 53505	Н/мм ²	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Сопротивление раздиру	ASTM D 1004	Н	720	840	960	1080	1200	1320	1440
Прочность на прокол	ASTM D 4833	Н	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
Стабильность размеров	ASTM D 1204	%	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Водопоглощение	ASTM D 570	%	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009

* измерения касаются гладкой части AKS

**МЕМБРАНА АНКЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С
СИГНАЛЬНЫМ СЛОЕМ LLDPE (ЛПЭНП), ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,50 ММ. ДО 5,00 ММ.**

Показатель	Стан-дарт	Ед. изме-рения	1,50 мм	1,65 мм	2,00 мм	2,50 мм	3,00 мм	4,00 мм	5,00 мм
Толщина	ASTM D 5199	%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%
Плотность	ASTM D 1505/D 792	г/см ³	≤0,939	≤0,939	≤0,939	≤0,939	≤0,939	≤0,939	≤0,939
Индукционное время окисления (ИВО) стандартное	ASTM D 3895	мин	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
Коэффициент линейного расширения	ASTM E 831	см/см/°C	1,1 - 2,0x10 ⁻⁴						
Химическая стойкость		pH	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14
UV-сопротивление HP-OIT после 1600 ч.	GM11 ASTM D 5885	час	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Сопротивление вырыванию анкера из бетона	UST Test Method	кН/м ²	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680	≥680
Минимальные температуры	ASTM D 745	°C	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Длина анкеров (номинальная)		мм	12	12	12	12	12	12	12
Количество анкеров на 1 м ²		шт/м ²	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
Прочность при разрыве *	ASTM D 6693-04	кН/м*	40	44	53	66	80	106	132
Относительное удлинение при разрыве*	ASTM D 6693-04	%*	800	800	800	800	800	800	800
Сопротивление раздиру	ASTM D 1004	Н	105	115	140	175	210	280	350
1% Секущий модуль упругости	ASTM D 882	Н/мм	323	355	430	538	645	860	1075
Стабильность размеров	ASTM D 1204	%	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Водопоглощение	ASTM D 570	%	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009

* измерения касаются гладкой части AKS

ПРОДУКЦИЯ

МЕМБРАНА AKS С


ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ

ПОВЕРХНОСТЬЮ

ОПИСАНИЕ


Компания AKS Lining Systems выпускает два вида продукта с данными свойствами:

- лист с противоскользящей поверхностью



Этот продукт гладкий с одной стороны и с поверхностью с большим трением, с другой. Сторона с высоким трением выполняется срезанием верхней части анкера до высоты 4-5 мм. Толщина листа 2,00 или 1,65 мм. Продукт укладывается фрикционной поверхностью наверх и приваривается к уже установленной мемbrane AKS. Стандартная ширина 1 метр. Выпускается различных цветов.

- противоскользящий AKS



Этот продукт изготавливается с анкерами с обеих сторон листа. Анкеры с одной стороны срезаются до высоты 4-5 мм.

Установка производится прямо в бетон, что создает чрезвычайно высокую прочность на вырывание из бетона. Используется лист толщиной 3,00 мм.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Продукты предназначены для использования в тех местах, где необходим пеший доступ людей. Требуется, чтобы нескользящая поверхность обеспечивала исключительно высокое трение.

НАЗНАЧЕНИЕ

- проходы на насосных станциях;
- коллекторы;
- переходы на дамбах.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

лист с противоскользящей поверхностью:


- возможность организовать пеший доступ людей на объект, если это не было предусмотрено заранее и необходимость этого возникла уже после установки основного покрытия AKS;
- применение противоскользящих листов в цвете, который отличается от цвета основного уложенного материала визуально выделяет пешеходные проходы.

противоскользящий AKS:


- это наиболее прочный продукт;
- используется в местах большой загруженности;
- обладает высокой износостойкостью.



Гидроизоляция заглубленных частей зданий и сооружений




Гидроизоляция заглубленных частей зданий и сооружений




Гидроизоляция заглубленных частей зданий и сооружений

ПРОДУКЦИЯ
ЛИСТ С
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ



ПРОДУКЦИЯ МЕМБРАНА AKS С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ



**ЛИСТ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ HDPE (ПЭВП) И LLDPE (ЛПЭНП),
ТОЛЩИНОЙ 1,65 ММ. И 2,00 ММ.**

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ AKS HDPE (ПЭВП) И LLDPE (ЛПЭНП), ТОЛЩИНОЙ 3,00 ММ.

Показатель	Стандарт	Ед. измерения	HDPE (ПЭВП)		LLDPE (ЛПЭНП)	
			1,65 мм	2,00 мм	1,65 мм	2,00 мм
Толщина	ASTM D 5199	%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%
Плотность	ASTM D 1505/D 92	г/см ³	≥0,940	≥0,940	≤0,939	≤0,939
Сопротивление растрескиванию	ASTM D 5397	час	>300	>300	-	-
Индукционное время окисления (ИВО) стандартное	ASTM D 3895	мин	>100	>100	>100	>100
Коэффициент линейного расширения	ASTM E 831	см/см/°C	1.1 - 1.4x10 ⁻⁴	1.1 - 1.4x10 ⁻⁴	1.1 - 2.0x10 ⁻⁴	1.1 - 2.0x10 ⁻⁴
Химическая стойкость		pH	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14
UV-сопротивление HP-OIT после 1600 ч.	GM11 ASTM D 5885	час	>50	>50	>50	>50
Модуль упругости	ASTM D 790	мПа	>830	>830	-	-
Минимальные температуры	ASTM D 745	°C	-75	-75	-75	-75
Предел текучести *	ASTM D 6693-04	кН/м*	25	30	-	-
Прочность при разрыве *	ASTM D 6693-04	кН/м*	45	54	44	53
Относительное удлинение при пределе текучести *	ASTM D 6693-04	%*	12	12	-	-
Относительное удлинение при разрыве*	ASTM D 6693-04	%*	700	700	800	800
Твердость по Шору	DIN 53505	Н/мм ²	>50	>50	-	-
Сопротивление раздиру	ASTM D 1004	Н	198	240	115	140
Прочность на прокол	ASTM D 4833	Н	495	600	-	-
1% Секущий модуль упругости	ASTM D 882	Н/мм	-	-	355	430
Стабильность размеров	ASTM D 1204	%	< 2	< 2	< 2	< 2
Водопоглощение	ASTM D 570	%	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009

Показатель	Стандарт	Ед. измерения	HDPE (ПЭВП) 3,00 мм	LLDPE (ЛПЭНП) 3,00 мм
Толщина	ASTM D 5199	%	+/- 10%	+/- 10%
Плотность	ASTM D 1505/D 792	г/см ³	≥0,940	≤0,939
Сопротивление растрескиванию	ASTM D 5397	час	>300	-
Индукционное время окисления (ИВО) стандартное	ASTM D 3895	мин	>100	>100
Коэффициент линейного расширения	ASTM E 831	см/см/°C	1.1 - 1.4x10 ⁻⁴	1.1 - 2.0x10 ⁻⁴
Химическая стойкость		pH	0,5 - 14	0,5 - 14
UV-сопротивление HP-OIT после 1600 ч.	GM11 ASTM D 5885	час	>50	>50
Сопротивление вырыванию анкера из бетона	UST Test Method	кН/м ²	≥680	≥680
Модуль упругости	ASTM D 790	мПа	>830	-
Минимальные температуры	ASTM D 745	°C	-75	-75
Длина анкеров (номинальная)		мм	12	12
Количество анкеров на 1 м ²		шт/м ²	1230	1230
Предел текучести *	ASTM D 6693-04	кН/м*	45	-
Прочность при разрыве *	ASTM D 6693-04	кН/м*	81	80
Относительное удлинение при пределе текучести *	ASTM D 6693-04	%*	12	-
Относительное удлинение при разрыве*	ASTM D 6693-04	%*	700	800
Твердость по Шору	DIN 53505	Н/мм ²	>50	-
Сопротивление раздиру	ASTM D 1004	Н	360	210
Прочность на прокол	ASTM D 4833	Н	900	-
1% Секущий модуль упругости	ASTM D 882	Н/мм	-	645
Стабильность размеров	ASTM D 1204	%	< 2	< 2
Водопоглощение	ASTM D 570	%	0.0009	0.0009

* измерения касаются гладкой части AKS

* измерения касаются гладкой части AKS

ПРОДУКЦИЯ

Н - ПРОФИЛЬ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

ОПИСАНИЕ

Н-Профиль - это эструдированный профиль из ПЭВП или ЛПЭНП, специально разработанный для временного удержания, расположенных рядом, листов мембранны AKS на месте, во время процесса заливки бетона.

Н-Профиль является УФ – стабилизированным (черный). Производится из высококачественного сырья и обеспечивает совместимость с другими современными ПЭВП или ЛПЭНП материалами.

Выпускается различных цветов.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Н-профиль используется только для удержания листов во время заливки бетона. После того, как панели АКС будут вмонтированы в бетон, передняя кромка Н-профиля удаляется. Производится надрез края центрального ребра и верхняя часть профиля отрывается. После этого производится экструзионная сварка листов между собой.




Н-профиль - это временный метод удержания листов анкерной мембрани вместе и не предназначен для использования в качестве постоянного способа крепления ни при каких обстоятельствах.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- облегчает процесс монтажа мембрани AKS;
- химическая инертность по отношению к широкому спектру веществ;
- экологическая безопасность;
- устойчивость к УФ излучению (черный).

ПРОДУКЦИЯ

H – ПРОФИЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ



H – ПРОФИЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ HDPE (ПЭВП)

Показатель	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность	ASTM D 1505/D 792	г/см ³	≥0,940
Содержание сажи**	ASTM D 1603	%	2 - 3
Дисперсия сажи**	ASTM D 5596	категория	1 или 2
Свойства при растяжении:	ASTM D 6693-04		
- предел текучести		мПа	15
- прочность на разрыв		мПа	27
- удлинение при пределе текучести		%	12
- удлинение при разрыве		%	700

H – ПРОФИЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ LLDPE (ЛПЭНП)

Показатель	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность	ASTM D 1505/D 792	г/см ³	≤0,939
Содержание сажи**	ASTM D 1603	%	2 - 3
Дисперсия сажи**	ASTM D 5596	категория	1 или 2
Свойства при растяжении:	ASTM D 6693-04		
- прочность на разрыв		мПа	27
- удлинение при разрыве		%	800

** показатель только для черного профиля (светостабилизированного)

ПРОДУКЦИЯ

ПРУТОК

ПОЛИЭТИЛЕННЫЙ

СВАРОЧНЫЙ

ОПИСАНИЕ

Сварочный пруток из ПЭВП (HDPE) или ЛПЭНП (LLDPE) используется для выполнения экструзионной сварки полиэтиленовых листов, труб и геомембран. Пруток выпускается диаметром от 4-х до 5-ти мм., различных цветов. Поставляется намотанным на катушки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- высокая прочность сварного соединения;
- химическая инертность по отношению к широкому спектру веществ;
- устойчивость к УФ излучению (черный);
- экологическая безопасность;
- удобная упаковка.

ПРУТОК ПОЛИЭТИЛЕННЫЙ СВАРОЧНЫЙ HDPE (ПЭВП) И LLDPE (ЛПЭНП)

Показатель	Стандарт	Ед. измерения	HDPE (ПЭВП)		LLDPE (ЛПЭНП)	
			цветной	черный	цветной	черный
Диаметр 4 мм	ASTM D 5199	мм	3,9 – 4,2	3,9 – 4,2	3,9 – 4,2	3,9 – 4,2
Диаметр 5 мм	ASTM D 5199	мм	4,9 – 5,2	4,9 – 5,2	4,9 – 5,2	4,9 – 5,2
Плотность	ASTM D 1505/D 792	г/см ³	≥0,940	≥0,940	≤0,939	≤0,939
Содержание сажи	ASTM D 1603	%	-	2 – 3	-	2 – 3
Дисперсия сажи	ASTM D 5596	категория	-	1 или 2	-	1 или 2
Индекс плавления	ASTM D 1238 - 190/21.6	г/10 мин				





ПОСТАВКА СО СКЛАДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:



ГЕОМЕМБРАНЫ SOLMAX



АНКЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ AKS



ГЕОКОМПОЗИТЫ TERAGÉOS



ГИДРОШПОНКИ ГИДРОКОР



БЕНТОНИТОВЫЕ МАТЫ ALBARRIE



ГЕОТЕКСТИЛЬ





Геомембраны
Бентоматы
Геокомпозиты
Анкерные мембранны
Гидрошпонки
Геотекстиль

ООО «Гидрокор-геосинтетика»
192012, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д.116 к.1 лит. Е, оф. 417
Тел.: (812) 313-69-82, факс: (812) 313-74-34
sale@gidrokor.com, www.gidrokor.com